

BETONA STIPRĪBAS UN IEDARBĪBAS KLAŠE

TRANSPORTBETONS

Betona stiprības klase	Konsistence	Maksimālā ūdens necaurlaidība	Maksimālā iedarbības klase
C12/15	no S1 līdz S5	W2	XO
C16/20	no S1 līdz S5	W2	XO
C20/25	no S1 līdz S5	W4	XC1
C25/30	no S1 līdz S5	W8	XC2 XF1
C30/37	no S1 līdz S5	W8	XC4 XS1 XD2 XF3 XA1
C35/45	no S1 līdz S5	W10	XC4 XS3 XD3 XF4 XA2
C40/50	no S1 līdz S5	W12	XC4 XS3 XD3 XF4 XA3
C45/55	no S1 līdz S5	W14	XC4 XS3 XD3 XF4 XA3
C50/60	no S1 līdz S5	W14	XC4 XS3 XD3 XF4 XA3

Lai veiktu pasūtījumu, lūdzam zvanīt mūsu kontaktpersonai

Diānai Sakovičai tālr.: +371 29406083

e-pasts: diana@igatesbetons.lv

Juridiskā adrese: Aviācijas iela 18k, Jelgava, LV-3004

Vienotais reģistrācijas Nr. LV43603024152

Faktiskā adrese: Aviācijas iela 18k, Jelgava, LV-3004

tālr.: +371 29182116, +371 29406083

e-pasts: diana@igatesbetons.lv

www.igatesbetons.lv